ORACAL® 638 Wall Art

Описание
Очень пластичная мягкая полихлорвиниловая пленка. Имеется более чем в 50 цветовых вариантах с матовой поверхностью.

Подложка
Силиконовый картон с нанесенным с одной стороны покрытием, 135 г/ м². Для белой пленки используется силиконовый картон бледно-голубого цвета для достижения более интенсивного контраста с изображением.

Клей
Полиакрилатный клей, снимаемый

Применение
Для маркировок, надписей и декораций внутреннего применения, в частности, на внутренних стенах. Очень хорошо подходит для обработки на режущих плоттерных установках. Для аппликации мы рекомендуем переносящый лент ORATAPE® LT 95.

Сертификаты
Пожароустойчивость (DIN EN 13501-1): B-s2, d0 (трудно воспламеняемые, дымообразование ограниченное, стекание отсутствует). Действительно только для применения на подосновах из гипсовых плит, а также для используемых при практическом применении подоснов Еврокласса A1 или A2-s1, d0 с абсолютной плотностью ≥ 450 кг/м³ и толщиной ≥ 6 мм.

Технические данные

Толщина* (без защитной бумаги и клея)	0,080 мм
Формоустойчивость (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,4 мм
Термоустойчивость* **	При наклеивании на алюминий, от -40° C до +80° C, без изменений
Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	6 Н/25мм
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 19 МПа В поперечном направлении: мин. 19 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 130 % В поперечном направлении: мин. 150 %
Срок хранения**	2 года
Температура склеивания	> +10° C
Срок службы (в помещении)	2 года
Снимаемость	может сниматься, не оставляя следов, с большинства поверхностей

* среднее значение ** в оригинальной упаковке, при 20° C и 50% относительной влажности воздуха

Замечание
Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORACAL® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORACAL® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORACAL® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.